EN 853 2 SN - SAE 100 R2 AT



Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 2 trecce acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +125°

Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 2 high tensile steel wire braids.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +125°

Diametro nominale *Nominal Bore*	Diametro interno *Inside diameter*		Diametro esterno *Over cover diameter*	Pressione di esercizio *Working pressure*		Pressione di scoppio *Burst pressure*		Raggio minimo di curvatura *Minimum bend radius*	Peso unitario *Unit weight*
				bar		bar			Kg
	DN								
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
5	4,8	3/16"	13,1	415	5920	1660	23880	90	0,300
6	6,4	1/4"	14,6	400	5800	1600	23200	100	0,355
8	7,9	5/16"	16,3	350	5000	1400	20000	115	0,420
10	9,5	3/8"	18,7	330	4800	1320	19200	130	0,520
12	12,8	1/2"	21,8	275	4000	1100	16000	180	0,610
16	16	5/8"	25,0	250	3630	1000	14920	200	0,720
19	19	3/4"	29,0	215	3120	860	12480	240	0,945
25	25,8	1"	36,9	165	2400	660	9600	300	0,131
31	31,8	1"1/4	46,7	125	1820	500	7280	420	1,900
38	38,1	1"1/2	53,2	90	1320	360	5240	500	2,250
51	50,8	2"	65,9	80	1160	320	4640	630	3,100
64	64	2"1/2	83	70	1000	280	4000	760	3,960
76	76	3"	96	55	800	220	3200	900	4,960

APPLICAZIONE:
Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.

APPLICATION:
Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:
Rivestimenti disponibili:
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:
Available coverings:
A- Galvanized and stainless steel braids
B- Fiber glass braid + red silicone
C- Fiber glass braid
D- Textile protective braid

A



B

C

D