



## SAE 100 R15









**Sottostrato:** Gomma sintetica oleoresistente.  
**Rinforzo:** 4/6 spirali acciaio alta resistenza.  
**Copertura:** Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

**Temperatura di esercizio:** -40° +100°  
con punte di 125°



**Inner tube:** Oil resistant synthetic rubber.  
**Reinforcement:** 4/6 high tensile steel spirals.  
**Cover:** Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

**Temperature range:** -40° +100°  
with peak of +125°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN mm    inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
19	19	3/4"	31,2	420	6000	1680	24000	267	1,620
25	25	1"	38,1	420	6000	1680	24000	330	1,970
32	31	1"1/4	49,5	420	6000	1680	24000	445	3,590
38	38	1"1/2	57,3	420	6000	1680	24000	530	4,600
51	51	2"	72	420	6000	1680	24000	600	6,500



**APPLICAZIONE:**  
 Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.




**APPLICATION:**  
 Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

**NOTE:**  
 Rivestimenti disponibili:  
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
 B- Calza fibra di vetro siliconata  
 C- Calza fibra di vetro  
 D- Calza in tessuto protettiva

**NOTE:**  
 Available coverings:  
 A- Galvanized and stainless steel braids  
 B- Fiber glass braid + red silicone  
 C- Fiber glass braid  
 D- Textile protective braid



A



B



C



D